

TECHNICKÝ LIST

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

- > STĚNY
- > PODLAHOVĚLIŠTY
- > LAKOVANÉ/FERMEŽOVANÉ DŘEVO
- > SKLO, PLASTY, KOV

VLASTNOSTI A VÝHODY

- > odolnost v úči UV záření až 8 dní
- > odstranění bez zbytků lepidla
- > čistě okrajem alby, nepodtéká
- > interiérově i exteriérově použití

Složení výrobku

Druh výrobku: malířská páska
 Nosič pásky: krepový papír
 Lepidlo: speciální modifikované UV stabilní lepidlo

BARVA

modrá

STANDARDNÍ ROZMĚRY

38mm x 55m
 48mm x 55m

VLASTNOSTI

	Standardní hodnoty	Jednotky
Pevnost v tahu	3,3	kg/cm
Lepivost na kov 90°	<7	N/2,5cm
Tloušťka	115	μm
	4,6	mils
Maximální protažení	10	%
Tepelná odolnost	od -10 do +60	°C
	od 14 do 140	F



Všechny technické údaje jsou s touto žadnou soubor, které poskytl výrobce. V žádném případě není číselná data uvedeny v informacích, které jsou součástí dokumentačních testů a zkoušek. Z odpovědnost za použití výrobku je v žádném případě nepřejímá výrobce, který je povinen seřadit vhodnost jeho použití vlastní zkouškou.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Pásku by měla být skladována v originální balení v chladném, suchém místě mimo dopad přímého slunečního záření a použita do 12 měsíců od data dodání. Místo aplikace by měla být čistě suché, zbavené mastnoty a jiných nečistot.