

TECHNICKÝ LIST

PÁSKA POKOVENÁ 38972, 38973



MATERIÁL	Metalizovaná BOPP fólie	
LEPIDLO	Akrylové lepidlo na vodní bázi	
TLOUŠŤKA FÓLIE	0,028 mm	
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0,050 mm	
VLASTNOSTI		
	JEDNOTKA	HODNOTA
Počáteční lepivost	CM	≤20
Přilnavost	N.25mm	≥10
Přilnavost 180°C	N/25mm	5
Pevnost v tahu	N/25mm	85
Průtažnost	%	100
Voděodolnost	/	Ano
UV odolnost	/	Ne
Odolnost proti ohni	/	Ne
Odolnost proti vlhkosti	/	Ano
Teplota aplikace	°C	5 ~ +40
Teplotní odolnost	°C	0 ~ +60
Skladovatelnost (Při cca. +20°C a 50% vlhkosti)	Měsíc	≥24

Přeloženo z originálu.